



0948

FPC certificato dal 2009

0948-CPR-0078 Rev. 1

RIF. DOP N°1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE PETROGRAFICA SECONDO UNI EN 932-3:2004		
Filler 0/63 μ SUPERVENTILATO ROSA	Aggregato ricavato per frantumazione di rocce sedimentarie chimiche, calcaree, costituite da carbonato di calcio in percentuale superiore al 98% Provenienza: cava detta "Orsara"		
NORME ARMONIZZATE	EN 13139:2002	EN 13043:2002	EN 12620:2008
Forma dei granuli	NA	NA	NA
Granulometria – dimensione dei granuli	0/0,063 0,063=94.71%	0/0,063 0,063=94.71%	0/0,063 0,063=94.71%
Massa volumica dei granuli	2.70	NPD	2.70
Qualità dei fini			
Blu di metilene	MB _F 2	MB _F 2	MB _F 2
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD	NPD
Contenuto di fini	Cat 5	F ₉₅	F ₉₅
Affinità ai leganti bituminosi	NA	NPD	NA
Prova di Blaine	NA	6171 cm ² /g	NA
Massa volumica delle particelle	NPD	2.715	NPD
Porosità del filler compattato secco	NA	V _{28/38}	NA
Prova palla e anello	NA	$\Delta_{R\&B}$ 8/16	NA
Numero di bitume del filler addizionato	NA	BN ₂₄	NA
Solubilità in acqua	NA	WS ₁₀	NA
Reattività all'acqua	NA	Var 0.2%-S _{MA} 13.7%	NA
Composizione contenuto			
Cloruri	<0.01%	<0.01%	<0.01%
Solfati solubili in acido	AS _{0.2}	AS _{0.2}	AS _{0.2}
Zolfo totale	<0.02%	<0.02%	<0.02%
Costituenti che alterano la velocità di presa ed indurimento (acido umico)	Assente	Assente	Assente
Contenuto di carbonato	NPD	CC ₉₀	98.6
Assorbimento di acqua	1.12	1.12	1.12
Emissione di radioattività	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di metalli pesanti	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliario-matici	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze	Assenti	Assenti	Assenti

Legenda: NPD=Nessuna Prestazione Determinata

NA=Non Applicabile

Rev. 4 del 21/02/2014

Prestazioni aggiornate al 20/02/2025